

ALFADEKOR S

Technológiai útmutató: 18-2

Biztonsági dokumentum száma:

18

Összetétel:

Szigorúan osztályozott színes aprólék, polimér kötőanyagok és olyan anyagok amelyek szabályozzák a reológiai tulajdonságokat, felszíni aktív biocid eszközök (védelem penész, gombák, algák ellen).

Általános leírás:

ALFADEKOR S vízzel oldható akril dekoratív mozaik vakoló anyag. Felhasználható végső függőleges felületi épületi szerkezeteknél bel és kültérben egyaránt (alapfalazat, támfal, balkon falazat, pillér, homlokzat és falak). A külső megjelenés megfelel az anyag összetételének.

Előnyei:

A megkeményedett habarcs kialakít egy rugalmas, kopásálló és pára áteresztő réteget, amelyen só réteg csak nagyon alacsony mértékben keletkezhet. Egyúttal nem engedi át a víz szivárgását a szerkezetekbe. A habarcs ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV sugárzásnak is. A kialakult réteget lehet vízzel mosni, esetleg enyhe mosószeres oldattal is. A habarcs termékek az aktuális színskála alapján kaphatók.

Mértékegység:

kg

Felhasználás m²:

3,5 és 4,0 kg/m²

Fedőképesség:

6,7 m² / vödör (25 kg)

Szemcsésesség:

0,2 és 2,0 mm

Csomagolás:

A termék 15 kg, esetleg 25 kg műanyag hordozható dobozban kapható.

Vám kód:

3214900000

Színek:

12 természetes színárnyalat.

Higítás:

Az anyag felvitelekor a sűrűséget lehet módosítani max. 3 % ivóvíz segítségével

Alapok:

Az alapoknak szilárdnak és összetartónak kell lenniük, por és más szennyeződés mentesnek, amelyek csökkenthetik a termék tapadóképességét. Megfelelőek azok a minőségi, érett (legalább 28 napos), összetartó mészcement, cement, polimercement és beton alapok. Fel lehet használni megfelelően előkészített műanyaghab, poliuretán, szigetelő habarcs, faforgács, cementforgács és cementrost falapoknál is. Ezeknél az alapoknál szükséges a gyártóval való konzultáció. A terméket nem lehet méz vagy ragasztó alapú festékre felvinni. A nem egységes, sérült részeket el kell távolítani és korrigálni. A terjedelmileg nem stabil alapokat, izolációs anyagokat előzőleg szükséges glett alappal (például ALFAFIX S1, S11 vagy TIS) és üvegszállal bevonni. Azoknál az alapoknál, ahol fennáll a nedvesség növekedésének esélye a téli időszak folyamán, fagyállóknak kell lenniük. A fokozott nedvességnek kitett homlokzat részeinél (falazatok, párkányok, tagolt homlokzat) ajánlott az alap állapotának megítélése, valamint annak gondos előkészítése. A szerkezeti megoldások és a minőségi részleteknél a víz elleni izolációt úgy kell megoldani, hogy a víz bejutása a szerkezetbe ki legyen védve. Az összes bel és kültéri alapokat az ALFADEKOR felvitele előtt alap festéssel, HC-4 kell ellátni. Ajánljuk használni a HC-4 alapszintet a domináns ALFADEKOR habarcs árnyalatában.

Figyelmeztetés:

A megjelentett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

Az anyagot használat előtt elkeverjük kézi fúró habarójának segítségével. A terméket a gyártó által megadott sűrűségben kell felvinni. Keverni csak nagyon óvatosan szabad,

hogy a szemcsék ne károsodjanak.

Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

Felviteli útmutatás:

Az ALFADEKOR S felvitele szórás segítségével történik 0,18 - 0,30 MPa nyomással és a levegő nyomásának legalább 300 l/min erősségével. (Ajánlott a pisztolyt fúvókával ellátni, amelynek minimális átmérője 5 mm és a nyomást minimális értékre állítani.) Simítás nem szükséges. A természetes közetek tartalma miatt nem lehetséges teljesen kizárni a tételek eltérését. A sűrűségről való eltérések (eltérő raktározás vagy tételszám) nem egyenletes felvitelt vagy az anyag kiszáradását okozhatják. A homlokzat egységeinél be kell tartani a technológiai és szervezési alapelveket. Egy homlokzati egységet egy fajta gyártási tételből származó anyaggal kell bevonni. Több tétel összedolgozásakor ezeket kölcsönösen kell keverni. A felületeket csak elegendő mennyiségű iskolázott munkással lehet végrehajtani. Ha az egységet nem lehetséges egyszerre befedni, akkor a felületet szét kell osztani és a lehetséges eltéréseket feltüntetni. Az összefüggő felületek (ablakok, ajtók, korlátok, osztok stb.) védeni kell a szennyeződésektől (fóliával lakkal, védő réteggel stb.). Mielőtt az alkalmazás megkezdése fontos létrehozni egy működő távolságra az aljzatra, lehetőleg egy kis területen. A szennyezett részeket időben kell letisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

Egyenletesség feltételei:

Szemcse maximális nagysága + 0,5 mm 1 m hosszúságnál.

Időjárás feltételek a felvitelnél:

A munkálatokat nem lehet elvégezni esőben, ködben, erős szélben, közvetett napfénynek kitett részekben, ahol a hőmérséklet meghaladja a +30 °C (a napsütötte részeket be kell árnyékolni) és alacsonyabb hőmérsékletnél, mint +5 °C. A felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen egészen a teljes száradásig.

Az alap éréséhez szükséges feltételek:

A munkát csakis az alap teljes száradása után lehet véghezvinni - minimum 4 óra után (az időjárás szerint kell korrigálni - +10 °C hőmérséklet alatt és magas nedvesség tartalomnál a száradás ideje 24 óra).

Biztonság (R mondatok):

R 52/53 Káros a vízi szervezetekre, hosszútávon kedvezőtlen hatást válthat ki a vízi környezetben.

Biztonsági előírások:

Az ALFADEKOR S nem gyúlékony folyadék a ČSN 65 0201 értelmében, nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket és nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 számú törvény értelmében.

VOC: Termékkategória egy A, termék kategóriák I. VOC limit = 200 g/l, ALFADEKOR S: VOCmax = 0,1 g/l.

Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keresen fel orvost.

Ajánlott eszközök:

Szórópisztoly 0,18 - 0,30 MPa nyomással és a levegő nyomásának legalább 300 l/min erősségével (a fúvóka minimális átmérője 5 mm).

Minőség:

A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált műanyag csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.

CE

11

STOMIX, spol. s r. o., 790 66 Skorošice 197
Czech Republic, ID: 48400874
EN 15824
External and internal renders
with organic binding agent

Permeability to water vapour: V_2
Permeability of water in liquid phase: W_2
Adhesion: 0,5 MPa
Durability: NPD
Thermal conductivity: 0.8 W(m.k)
Fire resistance: Euroclass F