

ALFAFIX ST

Technológiai útmutató: 21-3

Biztonsági dokumentum száma:

21a

Összetétel:

Polimer kötőanyagok, módosító adalékok, mikroőrölt mészkő adalék, biocid eszközök (védelem penész, gombák, algák ellen).

Általános leírás:

Az ALFAFIX ST egy összetételű vízzel hígítható akril anyag vékonyrétegű ragasztáshoz, amely üvegszál tapéta és könnyű polisztirol menyezeti burkolatok ragasztásához használatos.

Előnyei:

Vízzel hígítható ragasztó tapétára, része a BALET 1 rendszernek.

Mértékegység:

kg

Felhasználás m2:

0,3 és 0,6 kg/m²

A fogyasztás függ a használatától, a ragasztás módjától és a felület egyenletességétől.

Fedőképesség:

44,4 m² / vödör (20 kg), használatától, ragasztási módszertől és az alapfelület egyenletességétől függ

Szemcsésesség:

Nincs megadva.

Csomagolás:

A termék 20 kg műanyag hordozható dobozokba van csomagolva.

Vám kód:

3214900000

Színek:

Természetes árnyalatok.

Hígítás:

A gyártó által megadott konzisztenciában kell felvinni.

Alapok:

Ragasztani lehet általános alapokra (összetartó szilárd habarcs, beton, gázszilikát, hab beton, égetett cserép anyag, gipszkarton és faforgács). A ragasztást nem lehet mész és enyv alapra felvinni. Ezt a nem szilárd réteget a felvitel előtt el kell távolítani vagy lekaparni. Ragasztáskor a nem szilárd és terjedelmileg nem stabil (rostcement, faforgács, farost deszka, üvegszál stb.), különösen a nedvességnek és a hőmérséklet változásainak kitett alapoknál szükséges a gyártóval való konzultáció. A nedvszívó alapokat nedvszívó oldattal kell feltölteni. A különlegesen nedvszívó alapokat vagy esetleg az előzőleg módosított mész vagy enyv alapokat kétszeresen kell átkenni. Az alapok töltésénél a NL, EH vagy AD nedvszívó lakk, esetleg HC-4 alap festék használatos. A könnyített, nem nedvszívó alapokat - EPS, csiszolt poliuretán vagy extrudált polisztirol -nem szükséges feltölteni.

Figyelmeztetés:

A megjelentett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma

esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

Az anyag olyan konzisztenciában kapható, ami lehetővé teszi az azonnali felvitelt. Használat előtt csak fel kell keverni, fúró habarójának segítségével. A keverés ideje 1 és 2 perc a keverő típusa szerint. Az anyag megmunkálása +5 °C és +30 °C között történik, ahol az alap hőmérséklete, a ragasztott anyag, a száraz anyag és a víz hőmérsékletének is ebben a közben kell lennie.

Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

Felviteli útmutatás:

Az ALFAFIX ST ragasztó anyagot ecsettel vagy közepes PUR hengerrel kell felvinni az elkészített alapra. Az összefüggő felületek (ablakok, ajtók, korlátok, oszlopok stb.) védeni kell a szennyeződésektől (fóliával lakkal, védő réteggel stb.). A szennyezett részeket időben kell letisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

Időjárási feltételek a felvitelnél:

A felhasználási hőmérséklet +5 °C és +30 °C, ahol az alap és a ragasztott anyag hőmérsékletének is ebben a közben kell lennie. A munkát nem ajánlott esőben és magasabb hőmérsékletnél véghezvinni. Ilyen esetben biztosítani kell a megfelelő árnyékolást. A felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen a teljes kiszáradásig.

Biztonsági előírások:

Az ALFAFIX ST nem gyúlékony anyag a ČSN 65 0201 értelmében. Nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket. Nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 törvény értelmében.

Content VOC : 5,1 g/l használatra von össze készlet.

Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keressen fel orvost.

Ajánlott eszközök:

Festő ecset, közepes struktúrájú PUR henger.

Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményekkel összhangban. A megjelölt használathoz tanúsítva van és akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.