

# ALFAFIX TIS

## Technológiai útmutató: 21-2

### Biztonsági dokumentum száma:

21b

### Összetétel:

Polimer kötőanyagok, módosító adalékok, töltőanyagok, biocid eszközök (védelem penész, gombák, algák ellen).

### Általános leírás:

Az ALFAFIX TIS egy ragasztó és glett anyag. Az (ETICS) sor STX.THERM belső izolációs rendszerek, deszka rendszerek ragasztásához és üveghálóval kombinálva pedig mint alap réteg szolgál a deszka konstrukciós anyagokhoz.

### Előnyei:

A megkeményedett anyag rugalmas tapadást biztosít a ragasztott anyagoknak. Az anyag üveghálóval való kombinációjakor egy rugalmas páramentes réteget képez.

### Mértékegység:

kg

### Felhasználás m<sup>2</sup>:

1,5-3,6 kg/m<sup>2</sup>

A fogyasztás függ a használatától, a ragasztás módjától és a felület egyenletességétől.

### Fedőképeség:

9,8 m<sup>2</sup> / vödör (25 kg), használatától, ragasztási módszertől és az alapfelület egyenességétől függ

### Szemcséség:

Nincs megadva.

### Csomagolás:

A termék 25 kg műanyag dobozokba van csomagolva.

### Vám kód:

3214900000

### Színek:

Természetes árnyalat.

### Higitás:

A gyártó által megadott konzisztenciában kell felvinni.

### Alapok:

Ragasztani lehet általános alapokra (összetartó szilárd habarcs, beton, gázszilikát, hab beton, égetett cserép anyag, gipszkarton és faforgács). A ragasztást nem lehet mész és enyv alapra felvinni. Ezt a nem szilárd réteget a felvitel előtt el kell távolítani vagy lekarni. Ragasztáskor a nem szilárd és terjedelmileg nem stabil (rostcement, faforgács, farost deszka, üvegszál stb.), különösen a nedvességnek és a hőmérséklet változásainak kitett alapoknál szükséges a gyártóval való konzultáció. A nedvszívó alapokat nedvszívó oldattal kell feltölteni. A különlegesen nedvszívó alapokat vagy esetleg az előzőleg módosított mész vagy enyv alapokat kétszeresen kell átkenni. Az alapok töltésénél a NL, EH vagy AD nedvszívó lakk, esetleg HC-4 alap festék használatos. A könnyített, nem nedvszívó alapokat - EPS, csiszolt poliuretán vagy extrudált polisztirol - nem szükséges feltölteni.

### Figyelmeztetés:

A megjelölt adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

### Az anyag elkészítése:

Az anyag olyan konzisztenciában kapható, ami lehetővé teszi az azonnali felvitelt. Használat előtt csak fel kell keverni, fűró habarójának segítségével. A keverés ideje 1 és 2 perc a keverő típusa szerint. Az anyag megmunkálása +5 °C és +30 °C között történik, ahol az alap hőmérséklete, a ragasztott anyag, a száraz anyag és a víz hőmérsékletének is ebben a közben kell lennie.

### Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

### Felviteli útmutatás:

Az ALFAFIX TIS ragasztó és glett anyagot glett lapáttal kell felvinni a már előkészített alapra, 3 és 10 mm fogaknál. Az anyag felvitele az izolációs deszka anyagra pontozással történik a deszkák pereménél úgy, hogy az izoláció egyenletessége és szilárdsága biztosítva legyen. A glettelő anyag felvitele simító vagy nem rozsdásodó glett lapát segítségével történik. Az első 1mm vastagságú rétegbe bele kell nyomni az üveghálót és le glettelni újból a felület simasága végett.

### Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

### Időjárási feltételek a felvitelnél:

A felhasználási hőmérséklet +5 °C és +30 °C, ahol az alap és a ragasztott anyag hőmérsékletének is ebben a közben kell lennie. A munkát nem ajánlott esőben és magasabb hőmérsékletnél véghezvinni. Ilyen esetben biztosítani kell a megfelelő árnyékolást. A felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen a teljes kiszáradásig. Az összefüggő felületeket (ablakok, ajtók, korlát, osztók stb.) védeni kell a szennyeződésektől (fóliával lakkal, védő réteggel stb.). A szennyezett részeket időben kell letisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

### Biztonsági előírások:

Az ALFAFIX TIS nem gyúlékony folyadék a ČSN 65 0201 értelmében. Nem tartalmaz toxikus organiku oldószereket. Nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 törvény értelmében. Content VOC : 5,3 g/l használatra von össze készet.

### Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keressen fel orvost.

### Ajánlott eszközök:

Fogas glett lapát 3-10 mm magas fogakkal, simító.

### Minőség:

A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

### Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

### Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.