

ALFAFORM SCE

Technológiai útmutató: 42-2

Biztonsági dokumentum száma:

42

Összetétel:

Hidraulikus és polimér kötőanyagok, lágyszemcsés töltőanyagok, módosító adalékok.

Általános leírás:

Az ALFAFORM SCE egy cement padló glett, amely főleg beton, cement és polimercement beltéri felületek kiegyenesítésére szolgál és amelyet lehet festeni is, ragasztani stb.

Előnyei:

Az anyag egyenletes és sima alapot képez a laminált padló alatt. Rövid időn belül járható.

Mértékegység:

kg

Felhasználás m²:

1,50 kg/m² - 1 mm vastag rétegnél

Fedőképesség:

16,7 m² - 1 mm vastagságra / zsák (25 kg)

Szemcsésség:

Nincs megadva.

Csomagolás:

A termék 25 kg rétegelt papír zsákokba van csomagolva.

Vám kód:

3214900000

Színek:

szürke

Higítás:

Az ALFAFORM SCE felhasználható formáját 100 anyagrézsz száraz keverék és 23- 26 rész víz alapos összekeverésével kalmuk.

Alapok:

Az alapnak érettnnek, száraznak, összetartónak és tisztának kell lennie. A glett térbelileg nem stabil alapokra nem használható. A nem szilárd, nem összetartó és szennyezett alapokat mechanikailag le kell tisztítani. Azokon a helyeken, ahol repedések vannak, jobb ezeket megjelölni és a megszilárdulás után korrigálni. A repedéseket rugalmas anyaggal, pl- szilikonos tömítőanyaggal kell bekenni. Ha nincsenek repedések, akkor kb.5 x 5 m felületeket lehet. Felvitel előtt fontos az alapot nedvszívó lakk oldatával feltölteni EH vagy NL, AD.

Figyelmeztetés:

A megjelentett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

Az anyag elkészítése 100 anyagrézsz ALFAFORM SCE fokozatos keverésével 23 és 26 rész vízbe történik fűró habarójának segítségével. A keveréket alacsony fordulatszámon kell keverni 3 - 5 percre, a berendezés fajtája szerint és amely 10 perc pihentetés után kész a felhasználásra. További víz és adalék anyagok keverése tilos. Az anyag megmunkálása +5 °C és +25 °C között történik, ahol az alap hőmérséklete, a száraz anyag és a víz hőmérsékletének is ebben a közből kell lennie.

Felhasználhatóság időtartama:

A felhasználhatóság időtartama 30 perc a bekeverés idejétől számítva.

Felviteli útmutatás:

A lakk száradása után az anyagot fel kell vinni az előkészített alapra 2 - 10 mm vastagságban. A termék képes helyi egyenetlenségeket kiegyenesíteni 15mm-ig. A kívánt vastagságban az anyag acél simítóval van szétkenve (legjobb fogazott) és műanyag légtelenítő henger segítségével. A felhasználhatóság időtartama 30 perc keverés után. Az érés 20 °C körüli hőmérsékletnél az ALFAFORM SCE járható 4 - 6 órán belül. Csempé és padló ragasztásánál ez az idő legkevesebb 24 óra (reaktív bevonat, PVC és más nem áteresztő burkolatok 72 óra után), 3 nap száradás után teljes mértékben járható.

Egyenletesség feltételei:

Nem szabad a maximális anyag vastagságot túllépni.

Időjárási feltételek a felvitelnél:

A felvitt és nem szilárd anyagot védeni kell erős légáramlat ellen. A munkát nem ajánlott +25 °C magasabb, napsütötte helyeken (ilyen esetben biztosítani kell a megfelelő árnyékolást) végrehajtani. Az anyag száradásához szükséges hőmérséklet +5 °C és +25 °C között kell hogy legyen.

Biztonság (S mondatok):

S 2 Védje gyerekek elől.

S 22 Ne lélegezze be a port.

S 26 Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel és azonnal keressen fel orvost.

S 36/37/39 Használjon védő ruházatot, kesztyűt és védőszemüveget vagy arcvédőt.

Biztonság (R mondatok):

R 36/37/38 Ingerli a szemet, légzőszerveket és a bőrt.

R 43 Bőrrel való érintkezés esetén érzékenységet válthat ki.

Biztonsági előírások:

A termék cementet tartalmaz és a 356/2003 törvény értelmében mint ingerlő anyag van feltüntetve és Xi jellel jelölve. A légzőszervek védelme nem szükséges, ha a legmagasabb megengedett koncentráció 10 mg/m³ be van tartva. A termék a raktározás időtartamig megfelel az oldható hat vegyértékű króm -terfogatóra vonatkozó jogi előírások követelményeinek.

Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keressen fel orvost.

Ajánlott eszközök:

Acél (legjobb fogas) simító, műanyag légtelenítő henger.

Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményekkel összhangban. A megjelölt használathoz tanúsítva van és akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.



07

STOMIX, spol. s r. o., 790 65 Žulová 178
Czech Republic, ID: 48400874
EN 13813
CT - C35 - F7 - A22
Self-leveling cement compound for interiors

Fire resistance: EN 13 501-1 Class A1
Compressive strength: EN 13 892-2 C35 ≥ 35 MPa
Bend tensile strength: EN 13 892-2 F7 ≥ 7 MPa
Abrasion resistance "Bohme": EN 13 892-3 A22 ≤ 22 cm³ /50 cm²
Gripping: EN 13 892-8 B 2,0 $\geq 2,0$ MPa
Release of corrosive matters: CT
Shrinking and swelling: EN 13 872 max. 1,5 mm/m