

ALFAFORM SCL (szürke)

Technológiai útmutató: 42-3

Biztonsági dokumentum száma:

42

Összetétel:

Hidraulikus és polimér kötőanyagok, lágyszemcsés töltőanyagok, módosító adalékok.

Általános leírás:

Az ALFAFORM SCL egy száraz fugázó anyag. Használható csempe és kerámia burkolatokhoz 5 mm széles fugáig.

Előnyei:

A megkeményedett anyag vízálló, nem repedezik, színtartó és ellenáll az alkalicus anyagoknak is. Az anyag szürke árnyalatban kapható.

Mértékegység:

kg

Felhasználás m²:

0,2 és 1,0 kg/m² (a függ a fuga szélességétől és a csempe nagyságától)

Fedőképesség:

33,3 m² / zsák (20 kg) a hézagmérettől és a padlólaptól függően

Szemcsésség:

Nincs megadva.

Csomagolás:

A termék 10 esetleg 20 kg rétegelt papír zsákokban van csomagolva.

Vám kód:

3214900000

Színek:

szürke

Higítás:

Az ALFAFORM SCL felhasználható formáját 100 anyagrész száraz keverék és 22- 25 rész víz alapos összekeverésével kapjuk.

Alapok:

Az alapnak szilárdnak, érettnak, száraznak, összetartónak és tisztának kell lennie. A fugát alkalmazás előtt ki kell tisztítani. Ha az alap habarcs száraz, akkor ajánlott kissé megnedvesíteni.

Figyelmeztetés:

A megjelentett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

Az anyag elkészítése 100 anyagrész ALFAFORM SCL fokozatos keverésével 22 és 25 rész vízbe történik fúró habarójának segítségével. A keveréket alacsony fordulatszámon kell keverni 2 - 10 percig, a berendezés fajtája szerint és amely 10 perc pihentetés után kész a felhasználásra. További víz és adalék anyagok keverése tilos. Az anyag megmunkálása +5 °C és +25 °C között történik, ahol az alap hőmérséklete, a száraz anyag és a víz hőmérsékletének is ebben a közben kell lennie.

Felhasználhatóság időtartama:

A felhasználhatóság időtartama 20 perc és 50-60 % nedvességnél kb. 60 és 120perc.

Felviteli útmutatás:

Az anyag felvitele gumi glett lapáttal vagy spatulával történik. A felvitt anyagot hagyni kell 15 és 20 percig szikkadni (a felület matt legyen) és utána jöhet az anyag végső elkészítése. A maradék anyagot nedves szivacs vagy rongy segítségével eltávolítjuk. A fugázó anyag száradása után a csempét le lehet mosni. Az összefüggő felületeket (ablakok, ajtók, osztók, korlát) védeni kell a szennyeződésektől (fólia, védő lakk, védő bevonat stb.). A szennyezett helyeket időben kell tisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

Időjárási feltételek a felvitelnél:

Az anyag megmunkálása +5 °C és +30 °C között történik.

Biztonság (S mondatok):

S 2 Védje gyerekek elől.
S 22 Ne lélegezzen be a port.
S 26 Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel és azonnal keressen fel orvost.
S 36/37/39 Használjon védő ruházatot, kesztyűt és védőszemüveget vagy arcvédőt.

Biztonság (R mondatok):

R 36/37/38 Ingerli a szemet, légzőszerveket és a bőrt.
R 43 Bőrrel való érintkezés esetén érzékenységet válthat ki.

Biztonsági előírások:

A termék cementet tartalmaz és a 356/2003 törvény értelmében mint ingerlő anyag van feltüntetve és Xi jellel jelölve. A légzőszervek védelme nem szükséges, ha a legmagasabb megengedett koncentráció 10 mg/m³ be van tartva. A termék a raktározás időtartamáig megfelel az oldható hat vegyértékű króm ténylegességére vonatkozó jogi előírások követelményeinek.

Elősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keressen fel orvost.

Ajánlott eszközök:

Gumi glett lapát, spatulya.

Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményekkel összhangban. A megjelölt használathoz tanúsítva van és akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.

