

GAMADEKOR BLIZARD

Technológiai útmutató: 20-2

Biztonsági dokumentum száma:

20a

Összetétel:

Polimér kötőanyagok, színezékek, töltőanyagok, módosító adalékok, biocid eszközök (védelem penész, gombák, algák ellen).

Általános leírás:

A GAMADEKOR BLIZARD vízzel hígítható akril festék. Használható tapéta, fal és beltéri burkolók bevonatához. Használható még habarcsok, gipszkarton, rostcement, polisztirol burkolók, főleg üvegtextil, textil és nyomott papír tapétákhoz is.

Előnyei:

A megnevezett anyagok felületén sima, matt bevonatot képez 0,3 mm vastagságig. A megkeményedett réteg pára áteresztő és magas rugalmasság jellemzi. A GAMADEKOR BLIZARD korlátozott árnyalatokban kapható (az akutális skála szerint).

Mértékegység:

kg

Felhasználás m²:

0,4 a és 0,6 kg/m² (2 réteg)

Fedőképesség:

50 m² / vödör (25 kg) – 2 réteg

Szemcsesség:

Nincs megadva.

Csomagolás:

A termék 15 vagy 25 kg műanyag hordozható dobozokba van csomagolva.

Vám kód:

320910000

Színek:

Teljes színskála a b csoporton kívül.

Hígítás:

A sűrűséget lehet módosítani max. 5 % ivóvíz hozzáadásával.

Alapok:

Az alapnak szilárdnak, érettnak, száraznak, összetartónak és tisztának kell lennie; lehet nedves de nem vizes. A habarcsnak és betonnak minőségének és érettnak (min. 28 napos) kell lennie. A sérült helyeket fontos eltávolítani és kijavítani, kisimítani esetleg lecsiszolni. Fontos eltávolítani az eredeti mészt vagy ragasztó alapú bevonatot. Azoknál az alapoknál, ahol fenáll a nedvesség növekedése, fagyállónak kell lenniük. Az általános alapokat beltérben NL lakk oldatával kell felöltetni. Nedvszívó alapok és olyanok, amelyek oldódó anyagokat tartalmaznak, EH lakk vizes oldatával vannak feltöltve. A sima (pl. gipszkarton) és nem nedvszívó alapoknál a feltöltés HC-4 alap festékkel történik a megfelelő árnyalatban. A polisztirol burkolókat nem fontos feltölteni.

Figyelmeztetés:

A megjelölt adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelmebe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

A festéket a használat előtt át kell keverni megfelelő nagyságú tartályban vagy tiszta keverőben. A felvitel a gyártó által megadott sűrűségben történik, esetleg max. 5 % ivóvíz hozzáadásával. Be kell tartani az állandó sűrűséget az összefüggő felületeknél (egy fal stb.). Az utolsó réteg felvitelénél a hígítás nem ajánlott. További adalékok hozzákeverése tilos. Szükséges a festék hosszantartó érintkezése a rozsdásodó anyaggal.

Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

Felviteli útmutatás:

A GAMADEKOR BLIZARD felvitele ecsettel, puha filc hengerrel lehetséges vagy levegőmentes nyomás berendezéssel. Ajánlott a felvitel minimum két rétegben. A tapéta bevonata a ragasztó száradása után lehetséges, az első réteget max. 15 % vízzel lehet hígítani. A polisztirol menyezeti burkolóknál fontos feltölteni a lapokat, az első bevonat hígítása max. 15 % vízzel lehetséges. A bevonatot a kazetták menyezetre való felszerelése előtt kell végrehajtani. A szórást általános kereszt irányban kell végrehajtani, hogy egyforma szintet kapjon az alap. Felvitelkor ajánlott a festéket két vagy több rétegben felvinni, hogy biztosítva legyen az egyenletesség. A másik szórást az első bevonat teljes száradása után lehet csak végrehajtani, azaz 4 és 6 óra után (az időjárástól függően - +10 °C alatt relatív nedvességtartalomnál a teljes száradás 24 óra után). Az egységes felületeknél fontos ugyanazt az anyagot használni. Több termék használatakor ezeket fontos keverni és hígítani. Több fajta anyag használatakor fontos átkeverni őket és egységesen oldani. Be kell tartani az állandó sűrűséget az összefüggő felületeknél. Az összefüggő felületeket fontos egyszerre megfelelő mennyiségű iskolázott munkással végrehajtani. Ha ezt nem lehet betartani, akkor a felületet szét kell részekre osztani. Az összefüggő felületeket (ablakok, ajtók, osztlók, korlát stb.) fontos védeni a szennyeződésektől (fóliával, védő lakk, védő bevonat stb.). A szennyezett helyeket időben kell tisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

Időjárási feltételek a felvitelnél:

Az anyag megmunkálása +5 °C és +30 °C között (levegő és az alap), ahol a felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen a teljes kiszáradásig (+10 °C alacsonyabb és relatív magas nedvességnél egészen 24 óra).

Az alap éréséhez szükséges feltételek:

A habarcsnak és betonnak érettnak kell lennie, minimum 28 naposnak. A festéket csak az alap bevonat teljes száradása után lehet az időjárási viszonyoktól függően - minimum 4 óra, +10 °C alacsonyabb és relatív magas nedvességnél egészen 24 óra.

Biztonsági előírások:

A GAMADEKOR BLIZARD nem gyúlékony anyag a ČSN 65 0201 értelmében, nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket és nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 törvény értelmében.

VOC: Termékkategória egy A, termék alkategóriák a. VOC limit = 30 g/l, VOCmax = 29 g/l.

Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keressen fel orvost.

Ajánlott eszközök:

Puha filc henger, levegő mentes nyomás berendezés, ecset.

Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményeinek megfelelően. A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.