

GAMADEKOR F

Technológiai útmutató: 20-1

Biztonsági dokumentum száma:

20b

Összetétel:

Polimér kötőanyagok, színezékek, töltőanyagok, módosító adalékok, biocid eszközök (védelem penész, gombák, algák ellen).

Általános leírás:

A GAMADEKOR F vízzel hígítható akril festék. Habarcsok végső felületi módosítására szolgál bel és kültérben, valamint polimércement glettek, gipszkarton és rostcement burkolókhöz is használható.

Előnyei:

Az említett anyagok felületén sima, matt réteget képez 0,3 mm vastagságig. A megkeményedett bevonat pára átengedő és rugalmas. A kialakult bevonatot lehet vízzel tisztítani, esetleg más tisztítószerrel (kefe, langyos szappanos víz.). A GAMADEKOR F széles skálájú árnyalatokban kapható (az aktuális skála szerint).

Mértékegység:

kg

Felhasználás m²:

0,4 és 0,6 kg/m² (2 réteg)

Fedőképesség:

50 m² / vödör (25 kg) – 2 réteg

Szemcséség:

Nincs megadva.

Csomagolás:

A termék 5kg, 15 vagy 25 kg műanyag hordozható dobozokba van csomagolva.

Vám kód:

320910000

Színek:

Teljes színskála.

Hígítás:

A sűrűséget lehet módosítani max. 5 % ivóvíz hozzáadásával.

Alapok:

Az alapnak szilárdnak, érettnak, száraznak, összetartónak és tisztának kell lennie; lehet nedves de nem vizes. A habarcsnak és betonnak minőségének és érettnak (min. 28 napos) kell lennie. A sérült helyeket fontos eltávolítani és kijavítani, kisimítani esetleg lecsiszolni. Fontos eltávolítani az eredeti mész vagy ragasztó alapú bevonatot. Azoknál az alapoknál, ahol fenáll a nedvesség növekedése, fagyállónak kell lenniük. Az összetartó, kisimított alapokat kültérben EH lakk vizes oldatával töltik fel. A beltérben található alapokat NL lakk vizes oldatával töltik fel (ha nedvszívó és oldószereket tartalmazó anyagokról van szó, akkor ezeket EH lakk vizes oldatával kell feltölteni). A sima és nem nedvszívó alapoknál HC-4 alapfestékekkel történik a feltöltés.

Figyelmeztetés:

A megjelentett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

A festéket a használat előtt át kell keverni megfelelő nagyságú tartályban vagy tiszta keverőben. A felvitel a gyártó által megadott sűrűségben történik, esetleg max. 5 % ivóvíz hozzáadásával. Be kell tartani az állandó sűrűséget az összefüggő felületeknél (egy fal stb.). Az utolsó rétegnél a hígítás nem ajánlott. További adalékok hozzákeverése tilos. Szükséges a festék hosszantartó érintkezése a rozsdásodó anyaggal.

Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

Felviteli útmutatás:

A GAMADEKOR F felvitele az elkészített alapra ecsettel, puha hengerrel vagy levegő mentes szóróberendezéssel történik. Ajánlott minimum két rétegben felvinni a terméket. A szórást általában kereszt irányban kell végrehajtani, hogy egyforma szint kapjon az alap. Tagolt felület esetén ajánlott a festéket két vagy több rétegben felvinni, hogy biztosítva legyen az egyenletesség. A másik szórást az első bevonat teljes száradása után lehet csak végrehajtani, azaz 4 és 6 óra után (az időjárástól függően - +10 °C alatt relatív nedvességtartalomnál a teljes száradás 24 óra után). Az összefüggő felületeknél fontos ugyanazt az anyagot használni. Több fajta anyag használatakor fontos átkeverni őket és egységesen oldani. Be kell tartani az állandó sűrűséget az összefüggő felületeknél. Az összefüggő felületeket fontos egyszerre megfelelő mennyiségű iskolázott munkással végrehajtani. Ha ezt nem lehet betartani, akkor a felületet szét kell részekre osztani. Az összefüggő felületeket (ablakok, ajtók, osztlók, korlát stb.) fontos védeni a szennyeződésektől (fóliával, védő lakk, védő bevonat stb.). A szennyezett helyeket időben kell letisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

Időjárási feltételek a felvitelnél:

A munkát nem lehet esőben, ködben, erős szélben és közvetett napfénynek kitett helyen sem végezni. Az anyag megmunkálása +5 °C és +30 °C között (levegő és az alap). A felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen a teljes kiszáradásig (+10°C alatt és magas nedvességtartalomnál egészen 72 óra után).

Az alap éréséhez szükséges feltételek:

A habarcsnak és betonnak érettnak kell lennie, minimum 28 naposnak. A festéket csak az alap bevonat teljes száradása után lehet az időjárási viszonyoktól függően - minimum 4 óra, +10 °C alacsonyabb és relatív magas nedvességnél egészen 24 óra.

Biztonság (R mondatok):

R 52/53 Káros a vízi szervezetekre, hosszantartó kedvezőtlen hatást válthat ki a szervezeteknél.

Biztonsági előírások:

A GAMADEKOR F nem gyúlékony anyag a ČSN 65 0201 értelmében, nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket és nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 törvény értelmében.

0101, 0103 VOC: Termékkategória egy A, termék kategóriák a. VOC limit = 30 g/l, VOCmax = 27,8 g/l.

Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keresen fel orvost.

Ajánlott eszközök:

Puha filc henger, levegő mentes szóróberendezés, ecset.

Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményeinek megfelelően. A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.