

# GAMADEKOR FS

## Technológiai útmutató: 20-4

### Biztonsági dokumentum száma:

20b

### Összetétel:

Polimér kötőanyagok, színezékek, töltőanyagok, módosító adalékok, biocid eszközök (védelem penész, gombák, algák ellen).

### Általános leírás:

A GAMADEKOR FS vízzel hígítható akril festék magas töltőanyag tartalommal. Habarcsok végső felületi módosítására szolgál bel és kültérben, valamint gipszkarton, rostcement és polimércement glettekhez is.

### Előnyei:

A megnevezett anyagok felületén egy bevonat képződik, változó vastagsággal 0,1 - 0,8 mm frofir szövet szerkezetével, esetleg szórt lágyszemcsés habarcséval. A megkeményedett bevonat hosszan ellenáll az időjárás viszontagságainak és az UV sugárzásnak is. A kialakult bevonatot lehet vízzel tisztítani, esetleg más tisztítószerral (kefe, langyos szappanos víz). A GAMADEKOR FS korlátozott árnyalatokban kapható (az akutális skála szerint).

### Mértékegység:

kg

### Felhasználás m<sup>2</sup>:

0,8 és 1,2 kg/m<sup>2</sup> (2 réteg)

### Fedőképesség:

25 m<sup>2</sup> / vödör (25 kg) – 2 réteg

### Szemcséesség:

Nincs megadva.

### Csomagolás:

A termék 5kg, 15 vagy 25 kg műanyag hordozható dobozokba van csomagolva.

### Vám kód:

3209100000

### Színek:

Teljes színskála a b csoporton kívül.

### Hígítás:

A sűrűséget lehet módosítani max. 5 % ivóvíz hozzáadásával.

### Alapok:

Az alapnak szilárdnak, érettnak, száraznak, összetartónak és tisztának kell lennie; lehet nedves de nem vizes. A habarcsnak és betonnak minőséginek és érettnak (min. 28 napos) kell lennie. A sérült helyeket fontos eltávolítani és kijavítani, kisimítani esetleg lecsiszolni. Fontos eltávolítani az eredeti mész vagy ragasztó alapú bevonatot. Azoknál az alapoknál, ahol fenáll a nedvesség növekedése, fagyállónak kell lenniük. Az összetartó, kisímitott alapokat kültérben EH lakk vizes oldatával töltik fel. Az általános alapokat beltérben NL lakk oldatával kell felöltetni (csak nedvszívó és oldószereket tartalmazó anyagokat EH lakk vizes oldatával töltik fel). Nedvszívó alapok és olyanok, amelyek oldódó anyagokat tartalmaznak, EH lakk vizes oldatával vannak feltöltve. A síma és nem nedvszívó alapoknál a feltöltés HC-4 alap festékkel történik a megfelelő árnyalatban.

### Figyelmeztetés:

A megjelölt adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

### Az anyag elkészítése:

A festéket a használat előtt át kell keverni megfelelő nagyságú edényben vagy tiszta keverőben. A felvitel a gyártó által megadott sűrűségben történik, esetleg max. 5 % ivóvíz hozzáadásával. Be kell tartani az állandó sűrűséget az összefüggő felületeknél (egy fal stb.). Az utolsó rétegnél a hígítás nem ajánlott. További adalékok hozzákeverése tilos. Szükséges a festék hosszantartó érintkezése a rozsdásodó anyaggal.

### Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

### Felviteli útmutatás:

A GAMADEKOR FS felvitelére PUR hengerrel, levegő nyomásos szóróval 300 l/min. 0,2 és 0,6 MPa nyomásnál vagy levegőmentes nyomás berendezéssel abrazív töltőanyagokat tartalmazva történik. Szórásakor ajánlott a minimum 3 mm átmérőjű fúvóka. A szórást általánosan kereszt irányban kell végrehajtani, hogy egyforma szint kapjon az alap. Szórásakor ajánlott ajánlott a festéket két vagy több rétegben felvinni, hogy biztosítva legyen az egyenletesség. A GAMADEKOR FS -nél hidraulikus állványokról ajánlott a szórást végrehajtani. Szórásakor vagy festéskor az állványokról megtörténhet a nem szakszerű munkavégzés, ami az egyes részek másolását idézheti elő. A tökéletes szórás érdekében a szórópisztolyt merőlegesen kell tartani a falhoz. A másik szórást az első bevonat teljes száradása után lehet csak végrehajtani, azaz 4 és 6 óra után (az időjárástól függően - +10 °C alatt relatív nedvességtartalomnál a teljes száradás 24 óra után). Több termék használatakor ügyelni kell, nehogy a felület berepedezzen a túlságosan vastag rétegtől. A maximális vastagság 0,5 mm lehet. Az összefüggő felületeknél fontos ugyanazt az anyagot használni. Több fajta anyag használatakor fontos átkeverni őket és egységesen oldani. Be kell tartani az állandó sűrűséget az összefüggő felületeknél. Az összefüggő felületeket fontos egyszerre megfelelő mennyiségű iskolázott munkással végrehajtani. Ha ezt nem lehet betartani, akkor a felületet szét kell részekre osztani. Az összefüggő felületeket (ablakok, ajtók, osztók, korlát stb.) fontos védeni a szennyeződésektől (fóliával, védő lakk, védő bevonat stb.). A szennyezett helyeket időben kell tisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

### Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

### Időjárási feltételek a felvitelnél:

A munkát nem lehet esőben, ködben, erős szélben és közvetett napfénynek kitett helyen sem végezni. Az anyag megmunkálása +5 °C és +30 °C között (levegő és az alap), a felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen a teljes kiszáradásig (+10°C alacsonyabb és relatív magas nedvességnél egészen 24 óra).

### Az alap éréséhez szükséges feltételek:

A habarcsnak és betonnak érettnak kell lennie, minimum 28 naposnak. A festéket csak az alap bevonat teljes száradása után lehet az időjárási viszonyoktól függően - minimum 4 óra, +10 °C alacsonyabb és relatív magas nedvességnél egészen 24 óra.

### Biztonság (R mondatok):

R 52/53 Káros a vízi szervezetekre, hosszantartó kedvezőtlen hatást válthat ki a szervezeteknél.

### Biztonsági előírások:

A GAMADEKOR FS nem gyúlékony anyag a ČSN 65 0201 értelmében, nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket és nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 törvény értelmében.

VOC: Termékkategória egy A, termék kategóriák a. VOC limit = 30 g/l, VOCmax = 29,9 g/l.

### Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keressen fel orvost.

### Ajánlott eszközök:

Szórópisztoly 0,2 - 0,6 MPa nyomással és legalább 300 l/min nyomás forrással (a fúvóka átmérője minimum 3 mm), PUR henger, levegő mentes szóróberendezés abrazív töltőanyagok számára.

### Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményeinek megfelelően. A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártásakor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

### Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

### Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.