

GAMADEKOR I

Technológiai útmutató: 20-3

Biztonsági dokumentum száma:

20a

Összetétel:

Polimer kötőanyagok, színezékek, töltőanyagok, módosító adalékok, biocid eszközök (védelem penész, gombák, algák ellen).

Általános leírás:

A GAMADEKOR I vízzel hígítható beltéri akril festék. Tapéták, falak, burkolókhoz használható beltérben valamint habarcsok, gipszkarton, rostcement, farost burkolók, polisztirol burkolók főleg mint üvegtextil, textil és nyomott papír tapétákhoz is.

Előnyei:

A megnevezett anyagok felületén egy sima, matt, ellenálló bevonatot képez 0,3 mm vastagságig. A megkeményedett bevonat pára átengedő és rugalmas. A GAMADEKOR I korlátozott árnyalatokban kapható (az akutális skála szerint).

Mértékegység:

kg

Felhasználás m²:

0,3 és 0,6 kg/m² (2 réteg)

Fedőképesség:

55,6 m² / vödör (25 kg) – 2 réteg

Szemcsésség:

Nincs megadva.

Csomagolás:

A termék 5kg, 15 vagy 25 kg műanyag hordozható dobozokba van csomagolva.

Vám kód:

3209100000

Színek:

Teljes színskála .

Hígítás:

A sűrűséget lehet módosítani max. 15 % ivóvíz hozzáadásával az első rétegnél, a másikonál max. 5% vízzel.

Alapok:

Az alapnak szilárdnak, érettnak, száraznak, összetartóknak és tisztának kell lennie; lehet nedves de nem vizes. A habarcsnak és betonnak minőséginek és érettnak (min. 28 napos) kell lennie. A sérült helyeket fontos eltávolítani és kijavítani, kismítni esetleg lecsiszolni. Fontos eltávolítani az eredeti mész vagy ragasztó alapú bevonatot. Azoknál az alapoknál, ahol fenáll a nedvesség növekedése, fagyállónak kell lenniük. Az általános beltéri alapokat NL lakk vizes oldatával töltik fel. Hanedvsvívó és oldószereket tartalmazó alapokat pedig EH lakk vizes oldatával töltik fel. A sima (pl. gipszkarton) és nem nedvsvívó alapoknál a feltöltés HC-4 alap festékkel történik a megfelelő árnyalatban. A polisztirol burkolókat nem kell feltölteni.

Figyelmeztetés:

A megjelentett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

A festéket a használat előtt át kell keverni megfelelő nagyságú edényben vagy tiszta keverőben. A felvitel a gyártó által megadott sűrűségben történik, esetleg max. 5 % ivóvíz hozzáadásával. A polisztirol vagy tapéták esetében max. 15% vízzel lehet oldani. Be kell tartani az állandó sűrűséget az összefüggő felületeknél (egy fal stb.). Az utolsó rétegnél a hígítás nem ajánlott. További adalékok hozzákeverése tilos. Szükséges a festék hosszantartó érintkezése a rozsdásodó anyaggal.

Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

Felviteli útmutatás:

A GAMADEKOR I felvitele az alapra ecsettel, puha filc hengerrel történik vagy levegőmentes nyomás berendezéssel. Ajánlott a terméket minimum két rétegben felvinni. A szórást általánosan kereszt irányban kell végrehajtani, hogy egyforma színt kapjon az alap. Szóráskor ajánlott ajánlott a festéket két vagy több rétegben felvinni, hogy biztosítva legyen az egyenletesség. A másik szórást az első bevonat teljes száradása után lehet csak végrehajtani, azaz 4 és 6 óra után (az időjárástól függően - +10 °C alatt relatív nedvességtartalomnál a teljes száradás 24 óra után). Az egységes felületeknél fontos ugyanazt az anyagot használni. Több termék használatakor ügyelni kell, nehogy a felület berepedezzen a túlzott vastag rétegtől. A maximális vastagság 0,5mm lehet. Az összefüggő felületeknél fontos ugyanazt az anyagot használni. Több fajta anyag használatakor fontos átkeverni őket és egységesen oldani. Be kell tartani az állandó sűrűséget az összefüggő felületeknél. Az összefüggő felületeket fontos egyszerre megfelelő mennyiségű iskolázott munkással végrehajtani. Ha ezt nem lehet betartani, akkor a felületet szét kell részekre osztani. Az összefüggő felületeket (ablakok, ajtók, oszlopok, korlát stb.) fontos védeni a szennyeződésektől (fóliával, védő lakk, védő bevonat stb.). A szennyezett helyeket időben kell tisztítani, mivel a beszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

Időjárási feltételek a felvitelnél:

Munkát nem lehet esőben, ködben, erős szélben és közvetett napfénynek kitett helyen sem végezni. Az anyag megmunkálása +5 °C és +30 °C között (levegő és az alap), a felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen a teljes kiszáradásig (+10 °C alacsonyabb és relatív magas nedvességnél egészen 24 óra).

Az alap éréséhez szükséges feltételek:

A habarcsnak és betonnak érettnak kell lennie, minimum 28 naposnak. A festéket csak az alap bevonat teljes száradása után lehet az időjárási viszonyoktól függően - minimum 4 óra, +10 °C alacsonyabb és relatív magas nedvességnél egészen 24 óra.

Biztonsági előírások:

A GAMADEKOR I nem gyúlékony anyag a ČSN 65 0201 értelmében, nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket és nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 törvény értelmében.

VOC: Termékkategória egy A, termék kategóriák a. VOC limit = 30 g/l, VOCmax = 24,1 g/l.

Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keresen fel orvost.

Ajánlott eszközök:

Filc henger, ecset, levegő mentes szóróberendezés.

Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményeinek megfelelően. A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.