

# NL alapozó lakk

## Technológiai útmutató: 35-1

### Biztonsági dokumentum száma:

35a

### Összetétel:

Polimér kötőanyagok módosító hozzáadásával.

### Általános leírás:

Az NL impregnáló lakk vízzel hígítható bevonati anyag. Használatos a középréteg megszilárdításához a rostcement, cementszilánk és faszilánk burkolók, betonok, glettek és habarcsoknál bel és kültérben egyaránt. A fent megnevezett felületeknél szilárd bevonatot képez, amit csökkentett nedvszívás jellemez. Következésképpen a jobb tapadás, jobb kivitelezés, a felület szerkezeti egységessége vagy más hatások kizárása a felület módosításánál vagy ragasztásánál.

Az NL impregnáló lakk egy minőségi fajtában kapható egy transzparens árnyalatban.

### Előnyei:

Az impregnáló vastagsága nem haladhatja meg a 3 mm, ezért használható beltérben. Kültérben ajánlott csak szilárd és összetört alapra használni. Nem megfelelő nedvszívó és nem nedvszívó alapok módosítására, korlátozott hatása van az oldószerek áramlására az alapban. Nem lehet szilikon anyagok alá használni.

### Mértékegység:

kg

### Felhasználás m<sup>2</sup>:

0,05 és 0,09 kg/m<sup>2</sup>

Felhasználás függ az alaptól és a felvitel módjától.

### Fedőképesség:

214 m<sup>2</sup> / vödör (15 kg), az alapfelülettől függ

### Szemcsésség:

Nincs megadva.

### Csomagolás:

A termék 5kg, vagy 15 kg műanyag hordozható dobozokba van csomagolva.

### Vám kód:

3209100000

### Színek:

transzparens

### Hígítás:

A sűrűséget lehet módosítani az első rétegnél 1 rész lakk valamint 8 és 9 rész vízzel, a másik rétegnél 1 rész lakk valamint 4 és 5 rész vízzel.

### Alapok:

Az alapnak szilárdnak, érettnak, száraznak, összetartónak és tisztának kell lennie. A lakk felvitele általános épületi alapokra szolgál. Az ásványi alapok, főleg a beton, habarcs érettnak kell lenniük (legalább 28 napos), összetartó, száraz és tiszta. Csak olyan alapokat lehet használni, amelyek ellenállnak a feltételezett terhelésnek (pl. kültérben csak fagyálló esetleg sóálló anyagok). A nem szilárd, nem összetartó és szennyezett részeket ki kell javítani. Az alap egyenessége a felület módosításának meg kell felelnie. Az alacsonyabb egyenletességgel rendelkező alapokat ki kell egyenesíteni, kisimítani. A nem szilárd és területileg nem stabil alapoknál a felületi módosítás és ragasztás (rostcement vagy faszilánk burkolók, gipszkarton, üvegszálás poliészter stb.), különösen az időjárás változásainak kitett helyeken fontos a gyártó utasításait betartani.

### Figyelmeztetés:

A megjelentett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek

alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

### Az anyag elkészítése:

A használati sűrűséget hígítással és kézi keveréssel kapjuk.

### Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

### Felviteli útmutatás:

Az NL lakk felvitele kemény sörtéjű ecsettel vagy hengerrel történik. felvitele kemény sörtéjű ecsettel vagy hengerrel történik. Nedvszívó alapnál célszerű a kétszeres impregnálás. A második impregnáló bevonatot az első réteg megszáradása előtt kell végrehajtani (rögtön a felületi száradás után). Abban az esetben, ha ezt nem lehet technológiailag vagy szervezésileg végrehajtani, nem ajánlott a kétszeres impregnálás és az első réteget víz nedvesítésével ajánlott helyettesíteni.

### Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

### Időjárási feltételek a felvitelnél:

Az anyag megmunkálása +5 °C és +40 °C között, az alapot beleértve.

### Az alap éréséhez szükséges feltételek:

Ásványi alapok, főleg a beton és habarcsnak érettnak kell lenniük, legalább 28 naposnak.

### Biztonsági előírások:

Az NL impregnáló lakk nem gyúlékony anyag a ČSN 65 0201 értelmében, nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket és nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 törvény értelmében.

VOC: Termékkategória egy A, termék kategóriák h. VOC limit = 30 g/l, VOCmax = 0,1 g/l.

### Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keressen fel orvost.

### Ajánlott eszközök:

Kemény sörtéjű ecset, henger.

### Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményeinek megfelelően. A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

### Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

### Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.