

HC-4 alapozófesték

Technológiai útmutató: 24-1

Biztonsági dokumentum száma:

24

Összetétel:

Polímer kötőanyagok, színezékek, töltőanyagok, módosító adalékok, biocid eszközök (védelem penész, gombák, algák ellen).

Általános leírás:

A HC-4 alapfesték vízzel hígítható alapfesték. Tapadó réteg kialakításához szolgál az izolációs rendszereknél az (ETICS) fajta STX.THERM, a rostcement, faszilánk, gipszkarton burkolók, habarcsok, glettek, beton, öreg burkolóknál bel és kültérben egyaránt (beltérben pléh, laminát,üveg) az ALFAFIX A, ST, TIS, ALFAFIX S2, S1 és S11, BETAFIX S., alá valamint a GAMADEKOR színek, ALFADEKOR habarcsokhoz, BETADEKOR S.,A. vagy AF-FLEX.

Előnyei:

Csökkenti az alap nedvszívását, növeli az anyagok tapadását, nagy színskála.

Mértékegység:

kg

Felhasználás m2:

0,19 és 0,35 kg/m²

A használat függ az alap fajtájától és a felvitel módjától.

Fedőképesség:

93 m² / vödör (25 kg), az alapfelülettől függ

Szemcsésség:

Nincs megadva.

Csomagolás:

A termék 15 vagy 25 kg műanyag hordozható dobozokba van csomagolva.

Vám kód:

320910000

Színek:

Teljes színskála.

Hígítás:

A sűrűséget lehet módosítani max. 5 % ivóvíz hozzáadásával.

Alapok:

Az alapnak szilárdnak,érettnek, száraznak, összetartónak és tisztának kell lennie, amely csökkentheti az szín tapadását. A szín felvitele általános alapokra történik (fugamentes ETICS alaprétteg a STX.THERM). Csak olyan alapokra lehet használni, amelyek ellenállnak a terhelésnek (például fagyálló, esetleg sóálló).

A nem szilárd, nem összetartó és szennyezett helyeket mechanikusan el kell távolítani, kijavítani. A felület egyenletességének meg kell felelnie az utólagos módosításnak. A nem egyenletes helyeket fontos eltávolítani és kijavítani, kisimítani esetleg lecsiszolni. A fém alapokat a HC-4 alapfesték felvitele előtt rozsdagátló bevonattal kell ellátni. A nem szilárd és területileg nem stabil alapoknál a felületi módosítás és ragasztás (rostcement vagy faszilánk burkolók, gipszkarton, üvegszál poliszter stb.), különösen az időjárás változásainak kitett helyeken fontos a gyártó utasításait betartani.

Figyelmeztetés:

A megjelentett adatok az aktuális technikai állapot szerint vannak összeállítva. Általános használati utasítást tartalmaznak a gyártó tapasztalatai valamint az elvégzett tesztek alapján. Alkalmazásukkor nem lehet a helyi viszonyokat figyelembe venni, ezért nem

lehet jogi következményt se levonni. Bármilyen kétség vagy más technikai probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Az anyag elkészítése:

A HC-4 alapfesték felvitele keveréssel és maximum 5 % víz módosításával lehetséges. A levegő és alap hőmérsékletének minimum +4 °C kell lennie.

Felhasználhatóság időtartama:

Nincs megadva.

Felviteli útmutatás:

A HC-4 alapfesték felvitele hengerrel, minőségi ecsettel, mohér ecsettel, levegő mentek szóróberendezéssel történik, amelyek lehetővé teszik a diszperz színek felvitelét abrazív töltőanyagokkal egészen 0,80 mm-ig. A festék felvitele egy rétegben történik kb.0,150 mm vastagságban. Az összefüggő felületek (ablakok, ajtók, korlátok stb.) védeni kell a szennyeződésektől (fóliával, lakkal, védő réteggel stb.). A szennyezett helyeket időben kell tisztítani, mivel a megszáradt anyag eltávolítása nehézkes.

Egyenletesség feltételei:

Nincs megadva.

Időjárási feltételek a felvitelnél:

Az anyag megmunkálása +4 °C až +30 °C (levegő és alap) a felvitt anyagot védeni kell fagy és eső ellen a teljes száradásig. Ne használja esőben, Erős szélben és napfénynek közvetlenül kitett helyen sem.

Az alap éréséhez szükséges feltételek:

Ásványi alapok, főleg a beton és habarcsnak érettnek kell lennie (legalább 28 napos, az ETICS alaprétteg a STX.THERM-től pedig minimum 24 óras), összetartó, száraz és tiszta.

Biztonsági előírások:

A HC-4 alapfesték nem nem gyúlékony anyag a ČSN 65 0201 értelmében, nem tartalmaz toxikus organikus oldószereket és nincs osztályozva mint veszélyes anyag (készítmény) a 356/2003 törvény értelmében.

VOC: Termékkategória egy A, termék alkategóriák d. VOC limit = 130 g/l, VOCmax = 32,8 g/l

Elsősegély:

A munkálatoknál védje bőrét a sérülésektől, ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Munka után mossa meg kezét szappannal és vízzel, valamint krémezze be krémmel. Szembe kerülés esetén öblítse ki bő vízzel 15 percen keresztül. Szájba kerülés esetén öblítse ki száját vízzel, igyon meg legalább 0,5 l vizet, ne hánytassa magát és mindig keressen fel orvost.

Minőség:

A termék mint az ETICS része van meghatározva a CE követelményeinek megfelelően. A termék a megadott felhasználásra van tanúsítva, valamint akkreditált laboratóriummal kivizsgálva. Gyártáskor ellenőrizve van a ČSN EN ISO 9001 minőségi tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium által.

Raktározás:

A terméket eredeti csomagolásban kell tárolni, valamint védeni nedvesség, közvetlen napfény ellen minimum +5 °C-nál. A megadott feltételeknél a raktározás 6 hónap a gyártás napjától számítva. A gyártás dátuma a csomagoláson van feltüntetve.

Felszámolás:

A felhasználhatatlan maradékot levegőtől el kell zárni és kiszáradás után mint építkezési hulladékot kell kezelni. A felhasznált csomagolóegységet az érvényes törvények szerint kell felszámolni.